

**REVESTIMIENTOS Y DECORACION ESPAÑOLA, S.A.**

Oficina: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid

Fabrica: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid

Fabrica: Ctra Coruña Km 523,600. 27373. Begonte. Lugo

05

BEGONTE - LUGO

UNE-EN 998/1

EXINTER ARICOLOR

MORTERO PARA REVOCO MONOCAPA (oc)

Densidad endurecido	1550 1750	Kg/m³
Resistencia a compresión	CS IV	N/mm²
Adhesión después de ciclos climáticos	> 0,3 - B	N/mm²
Absorción de agua por capilaridad	W2	Kg/m²min^{0,5}
Permeabilidad al agua sobre soportes relevantes después de ciclos climáticos de acondicionamiento	< 1	ml/cm²
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	15 - 35	m².s.Pa/kg
Reacción frente al fuego	A1	
Durabilidad	Se debe evaluar por ensayos de adhesión y permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	
 Xi Irritante	R36/38 Irrita los ojos y la piel	S2 Mantengase fuera del alcance de los niños. S24/25 Evitese el contacto con los ojos y la piel. S26 En caso de contacto con los ojos lavense inmediatamente y abundantemente con agua y acudase a un medico. S37/39 Usense guantes adecuados y proteccion ojos/cara.